

# NATWOOD – Vergütung

und seine positiven Auswirkungen  
am Beispiel vergütete Buche-Fassade

Freibewitterung Testreihe mit verschiedenen  
Holzbehandlungen, Holzarten und Fassadenbrettern  
seit Oktober 2002  
an der LSW Tamsweg/Salzburg




Gesamtansicht am 11.Jänner 2003



Lärche natur →

← Buche NATWOOD

Eckansicht am 11.Jänner 2003, Montage im Oktober 2002



Teilansicht am 11.Jänner 2003, Montage im Oktober 2002  
Lärche mit heller Optik unverwittert,  
Buche NATWOOD mit Buchefarbton unverwittert



Lärche natur →

← Buche NATWOOD

Teilansicht am 8. September 2006 nach 4 Jahren,  
intensive Verwitterung und Verfärbung bei der Lärche,  
geringste Veränderungen und farbgetreue PATINA bei Buche NATWOOD